



FICHE TECHNIQUE

Feutre géotextile 155gr/m²

Dimensions	Rouleau de 100m ou à la coupe Largeur de 1, 2, 3, 4 m
Matériau	Polypropylène (PP)
Masse surfacique	155 gr/m ² (EN ISO 9864)
Épaisseur 2 kPa	0,80 mm (EN ISO 9863-1)
Résistance à la traction - SP & ST	12 kN/m (EN ISO 10319)
Déformation - SP	50% (EN ISO 10319)
Déformation - ST	60% (EN ISO 10319)
Poinçonnement statique (CBR)	2200 N (EN ISO 12236)
Poinçonnement	500 N (NF G 38-019) 150 N (EN 14574)
Perforation dynamique	25 mm (EN ISO 13433)
Efficacité de protection 300 kPa 600 kPa 1200 kPa	3,67 % (EN 13719) 5,45 % (EN 13719) 9,04 % (EN 13719)
Perméabilité	50 l/m ² .s (EN ISO 11058)
Ouverture de filtration 090	0,075 mm (EN ISO 12956)